

## ESPECIFICACIONES

### RENDIMIENTO TEORICO

8 - 10 m<sup>2</sup>/L

### REDUCTOR

Agua en caso de ser necesario

### MANOS RECOMENDADAS

1 - 2

### COLOR

Blanco

### SECADO

Al tacto: 1 a 2 horas

Recubrir: 4 horas

### SECADO

Al tacto: 1 a 2 horas

Recubrir: 4 horas

### DENSIDAD

1.3 – 1.5 g/ml

### % SOLIDOS EN PESO

54 - 60

### COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Menor a 100 g/l

### CERTIFICACION

Green Wise®



**Este producto cumple con los estándares LEED.**

## TIPO

Emulsión de polímero acrílico de alta calidad.

## DESCRIPCION

Es un primario sellador acrílico base agua de altísima calidad, con bajo contenido de COV por lo que deja muy bajo olor después de su aplicación, posee una resistencia superior a la alcalinidad y a la eflorescencia, diseñado especialmente para aplicarse sobre superficies de concreto y mampostería que presentan pH no mayor a 12. Certificado por Green Wise® como primario para interiores y exteriores.

## CARACTERISTICAS

- Base agua
- Bajo contenido de COV
- Muy bajo olor
- Sin componentes tóxicos\* (ver listado al final)
- Alta resistencia a la alcalinidad y eflorescencia
- Color blanco
- Promueve la adhesión

## LIMITACIONES

- Al aplicar en mampostería nueva ésta debe de estar debidamente curada y tener un pH no mayor de 12.
- Las superficies brillantes o pulidas deberán lijarse antes de aplicar el primario.

## USOS

Para aplicarse sobre mampostería en general (concreto, estuco, ladrillo, etc.). Es excelente para construcciones nuevas.

## ENVASADO Y EMPACADO

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

## APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless.

Para su aplicación se recomienda que se lleve a cabo en forma directa del envase, si fuera necesario adelgazarlo usar un poco de agua limpia, el rendimiento varía dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez aplicado el sellador la superficie esta lista para recubrirse con la pintura Osel Verde o calidad Osel seleccionada para el acabado.

No debe de aplicarse a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

## RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique de 1 a 2 manos de primario y deje secar antes de aplicar la pintura Osel Verde u Osel seleccionada para el acabado. Lave inmediatamente el equipo y accesorios usados con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños

### •MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300  
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

### •MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

### •GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100  
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

### •HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130  
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.  
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

MAYO 2016

## SISTEMA DE APLICACION

**Mampostería en general** (cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablacemento, tablaroca, fibracemento, etc.). Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless.

- 1) Aplicar de 1 a 2 manos de sellador en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.

El color blanco de este sellador permite notar fácilmente donde se va avanzando en su aplicación.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Pintura Osel Verde o de la calidad Osel seleccionada de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

### Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 – 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Adelgazar el sellador solo si es necesario con un poco de agua limpia y posteriormente hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Pintura Osel Verde o de la calidad Osel seleccionada de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

### \*Substancias prohibidas en los productos certificados como Green Wise:

**Cloruro de Metilo, 1,2 diclorobenzeno, Ftalatos, Isoforona, Formaldehido, Metil Etil Cetona, Metil Isobutil Cetona, Antimonio, Cadmio, Cromo Hexavalente, Plomo y Mercurio; menos del 1% de compuestos aromáticos (totales).**