

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

6 - 12 m²/L

REDUCTOR

Solvente XR2 2227, Thinner Cope 2203

% REDUCTOR

De 0 a 15 %

MANOS RECOMENDADAS

1 - 2

ACABADO

Satinado

COLOR

Blanco

SECADO

Al tacto: 30 minutos a 1 hora

Recubrir: 12 - 24 horas

DENSIDAD

1.1 – 1.4 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

56 - 62

TIPO

Polímero de alta tecnología.

DESCRIPCION

Es un multiprimario base solvente que promueve la adhesión de cualquier acabado Osel a múltiples superficies, que van desde vidrio, cerámica, madera y concreto, superficies ferrosas, de aluminio y galvanizado. Es de color blanco, tiene un secado moderado además de que funciona como mata manchas.

CARACTERISTICAS

- Excelente promotor de adhesión sobre múltiples superficies
- Anticorrosivo
- Color blanco
- Excelente desempeño en exterior e Interior
- Excelente como primario sellador mata manchas
- **Libre de plomo**

LIMITACIONES

- No se recomienda usar para superficies en contacto permanente con agua.
- No debe ser aplicado en superficies en las que recientemente se hayan tratado con repelentes a base de silicón.
- No se recomienda ser usado como acabado.

USOS

Se adhiere en forma eficiente a superficies de concreto, tablacemento, fibracemento, tablaroca, acero galvanizado, aluminio, fierro, cobre, latón, fibra de vidrio, plástico, vidrio, entre otros promoviendo la adhesión del acabado.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 12 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 18 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo o equipo de aspersión airless.

Para su aplicación se recomienda adelgazarlo hasta un 10 o 15% con Thinner Cope 2203 o Solvente XR2 2227.

No se recomienda aplicar el primario a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Se recomienda aplicar de 1 a 2 manos de primario antes de aplicar la pintura Osel seleccionada. Una vez terminada la aplicación se debe lavar el equipo y los accesorios utilizados con Thinner Cope 2203 o Solvente XR2 2227.

Para información acerca de la preparación de superficie consulte la sección especializada. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

JUNIO 2015

SISTEMA DE APLICACION

Lámina Galvanizada y superficies especiales (vidrio, cobre, latón, aluminio, porcelana, cerámica, fibra de vidrio, plástico entre otras, es decir, superficies lisas)

La superficie debe de estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y de cualquier contaminante, ya sea por medio manual, químico o mecánico. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless. Aplicar de 1 a 2 manos de multiprimario en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie. Se recomienda adelgazar el Multiprimario de 10 a 15 % con Solvente Thinner 2203 o Solvente XR2 2200.

ACABADO: Aplicar 2 manos de Pintura Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

MAMPOSTERIA en general (lisa, afine de cemento, yeso tablamiento, fibramento, tablaroca, entre otras) sin porosidad.

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless. Aplicar de 1 a 2 manos de Sellador en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie. Se recomienda adelgazar el Multiprimario de 10 a 15 % con Solvente Thinner Cope 2203 o Solvente XR2 2227.

Funciona como mata-manchas en superficies que han sido dañadas o pintadas con pintura diferente a la original

ACABADO: Aplicar 2 manos de Pintura calidad Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Verificar la selección y perfecto funcionamiento del equipo, boquilla y filtro a usar, así como si el equipo es de corriente 110 / 120 o bien si el equipo airless es de gasolina.
- 2) Agitar en forma homogénea el producto y filtrarlo con malla o colador.
- 3) Adelgazar el Primario anticorrosivo de un 10 a un 15% con solvente Thinner Cope 2203 o Solvente XR2 2227.
- 4) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación cuidando la distancia de la pistola a la superficie.
- 5) Lavar con Thinner Cope 2203 o Solvente XR2 2227, el equipo airless completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados la siguiente sesión.
- 6) Cerrar el envase herméticamente de la pintura sobrante, para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

ACABADO: Aplicar 2 manos de Pintura Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer.